

Deflex SUPRA SF

NUXEN S.R.L.

Превосходная гибкость и сопротивление!

SUPRA SF - Полумягкий полиамид

Преимущества SUPRA SF:

1. Большая Гибкость (когда это требуется врачу-стоматологу)
2. Выше прочность при кручении (даёт возможность снизить толщину и увеличить гибкость без риска поломки)
3. Более гибкая альтернатива классическому Deflex



Supra SF - это термопласт с исключительными механическими и химическими свойствами в диапазоне средне / средне-высокой эластичности полимеров.

Задача в этой области была разработка материала, которая позволила бы преодолеть слабые стороны уже существующих высоко-эластичных полимеров.

- Большая гибкость, с сохранением памяти.
- Удвоенная контролируемая гибкость (регулируется в зависимости от толщины)
- Снижение поглощения жидкости – увеличение срока службы. Не нарушается цвет.

Таблица инъекции SUPRA SF

Материал	M10 XR	ACRILATO FD	SUPRA SF
Тем-ра инъекции	305 °C	265 °C	260 °C
Время плавления	15 мин	15 мин	15 мин
Время выдержки	30 секунд	30 секунд	30 секунд
Давление воздуха	5-6 Bar	5-6 Bar	3 Bar*

***Внимание! Давление воздуха для SUPRA SF не должно превышать 3 Bar !!!**