

## Expando-Rock® bredent

### **Руководство по применению ЭКСПАНДО-РОК**

*Прежде, чем использовать продукцию, пожалуйста, внимательно прочтите эти инструкции в целях правильного использования*

#### **1. Показания к применению**

Экспандо-Рок – это гипс III класса, расширение которого можно контролировать индивидуально. Величины расширения от 0,6 до 1,9% могут быть достигнуты в течение 4-6 часов после применения жидкости ЭкспандоЗол (ExpandoSol mixing liquid, кат. номер № 520 OESO 5) и дистиллированной воды, что позволяет компенсировать усадку термопластических масс. Гипс Экспандо-Рок можно применять для изготовления элементов зубных протезов, коронок и мостов, а также кламмеров и каркасов бюгельных протезов цвета зубной эмали в аппаратах для термопрессования.

Экспандо-Рок может использоваться со всеми стандартными дублирующими материалами (А-силиконами, С-силиконами, полиэфирами, гидроколлоидами и альгинатными материалами для слепков).

#### **2. Пропорции смешивания**

Материал	Экспандо-Рок	ЭкспандоЗол	Дистиллированная вода	Время расширения
Био Дентапласт	100 г	26 мл	0 мл	5 часов 45 минут
Брефлекс	100 г	19 мл	7 мл	от 4 до 5 часов
Био XS	100 г	3 мл	23 мл	6 часов
Брекристал	100 г	0 мл	23 мл	4 часа
Бредентан	100 г	0 мл	23 мл	4 часа

#### **3. Обработка**

- Шприцем наберите из бутылочки необходимое количество жидкости ЭкспандоЗол и, если потребуется, дистиллированной воды, наполните емкость для смешивания и добавьте Экспандо-Рок.
- Оставьте для впитывания примерно на 40 секунд.
- Предварительное смешивание вручную примерно в течение 20 секунд.
- Смешивайте в условиях вакуума приблизительно 60 секунд.
- Используйте вибростол для более тщательного заполнения без образования пузырьков.
- Процесс выпаривания воска можно начинать после затвердевания (приблизительно в течение 60 минут).
- Не продолжать обработку до окончания времени ожидания (времени расширения).

#### **4. Рекомендации по безопасности и предупреждению риска**

Не вдыхайте образовавшуюся пыль. В случае контакта с кожей или попадания в глаза, промойте обильным количеством воды (или вытрите влажной тканью). В целях обеспечения безопасной работы изучите данные о безопасности Экспандо-Рок и ЭкспандоЗол.

**ООО «РЕАЛДЕНТ»** 394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, д.60.

Тел./факс 8 4732 77-64-77, 71-49-54. Тел. 8 4732 57-25-52

[www.realdentcom.ru](http://www.realdentcom.ru)

[info@realdentcom.ru](mailto:info@realdentcom.ru)

## 5. Хранение и срок годности

ЭкспандоРок следует хранить в воздухонепроницаемом мешке/контейнере в сухом помещении. Срок хранения Экспандо-Рок – 2 года со дня выпуска, при условии сохранности мешка/ контейнера.

## 6. Дополнительная информация

Информация, на которой основаны данные инструкции использования, постоянно обновляется в соответствии с новыми сведениями и опытом работы. Поэтому мы рекомендуем снова читать эти инструкции каждый раз, открывая новую упаковку. Данные инструкции относятся к материалу Экспандо-Рок, кат. номер № 570 0ER0 5, 570 0ERS 5.

